

MEM® Soluție etanșeizantă pe bază de acril pentru reparații exterioare



DICHTEN. KLEBEN. PFLEGEN.



PROPRIETĂȚI / ÎNTREBUIȚARE

MEM Soluție etanșeizantă pe bază de acril pentru reparații exterioare este potrivită pentru izolarea spațiilor rămase neizolate sau a scurgerilor, în special pentru problemele care apar la acoperișuri și acoperișuri plane.

MEM Soluție etanșeizantă pe bază de acril pentru reparații exterioare asigură aderență pe toate suprafețele obișnuite de plăci bituminoase, materiale de construcții pe bază de ciment fibros, smoală, aluminiu, cupru, zinc, piatră, cărămidă, beton, gresie, material sintetic, lemn, însă nu pe styropor și PE.

MEM Soluție etanșeizantă pe bază de acril pentru reparații exterioare izolează fisurile de până la 10 mm, este rezistentă la UV, nu conține bitum, smoală sau azbest și este aderentă pe suprafețele ude/umede.

MOD DE ACȚIONARE

MEM Soluție etanșeizantă pe bază de acril pentru reparații exterioare este pregătită pentru aplicarea directă, fiind un produs realizat pe bază de rășină naturală și sintetică. **MEM Soluție etanșeizantă pe bază de acril pentru reparații exterioare** este armată cu fibre de dralon și carbon.

MEM Soluție etanșeizantă pe bază de acril pentru reparații exterioare formează un strat hidroizolant imediat după aplicare, care se întărește și la temperaturi de -5°C și ceață.

SUBSTRAT ȘI APLICARE

Curățați suprafața de murdărie, mușchi, grăsimi, ulei. Suprafețele mate trebuie periate până când acestea devin aspre.

Înainte de aplicare, amestecați bine produsul cu ajutorul unei pensule sau a unui șpaclu aplicați nedizolvat, în strat gros.

După uscare (circa 2 ore) poate fi aplicat un al doilea strat, dacă este cazul.

Fisurile deschise trebuie reparate în prealabil. În cazul fisurilor mai mari recomandăm folosirea plasei de fibră de sticlă.

În funcție de condițiile atmosferice, suprafața poate fi tratată în continuare după 12-24 ore și poate fi acoperită cu vopsea acrilică spre exemplu, sau cu o șapă de beton, mortar, adeziv pentru gresie.

Pentru terase circulabile, peste ultimul strat se recomandă aplicarea de nisip de cuarț sau ardezic. Accesul pe suprafața tratată este posibil după 1-2 zile.

CONSUM

Cca. 2 l/m²

TEMPERATURA DE APLICARE

Între -5°C și $+38^{\circ}\text{C}$.

COMPOZIȚIE

Soluție de etanșare, conține solvent.

DATE TEHNICE

Stare: păstoasă

Culoare: gri

Miros: de solvent

Densitate: 1,28 g/cm³

Instrucțiunile noastre se bazează pe investigații amănunțite și pe experiența practică. Având în vedere diversitatea largă a materialelor și a condițiilor în care sunt folosite produsele noastre, nu ne putem asuma responsabilitatea asupra rezultatelor obținute și/sau pagubelor produse de utilizarea produselor. Totuși, Departamentul Service vă stă la dispoziție pentru informații suplimentare legate de folosirea produselor.

Informații tehnice MEM[®] Soluție etanșeizantă pe bază de acril pentru reparații exterioare

CURĂȚARE

Uneltele de lucru pot fi curățate cu diluant nitro.

PROTECȚIA MUNCII

Conform prevederii 91/155CEE acest produs se supune obligativității de marcare. Acordați atenție indicațiilor privind riscurile și măsurile de siguranță înscrise pe etichetele produsului și în fișa de securitate a acestuia.

DEPOZITARE

MEM Soluție etanșeizantă pe bază de acril pentru reparații exterioare trebuie păstrată în condiții uscate și ferite de îngheț. Materialul nefolosit trebuie păstrat în recipientele originale.

În recipientele originale și prin păstrarea condițiilor corespunzătoare de depozitare, **MEM Soluție etanșeizantă pe bază de acril pentru reparații exterioare** poate fi păstrată circa 24 de luni.

Instrucțiunile noastre se bazează pe investigații amănunțite și pe experiența practică. Având în vedere diversitatea largă a materialelor și a condițiilor în care sunt folosite produsele noastre, nu ne putem asuma responsabilitatea asupra rezultatelor obținute și/sau pagubelor produse de utilizarea produselor. Totuși, Departamentul Service vă stă la dispoziție pentru informații suplimentare legate de folosirea produselor.

SC TEMAD CO SRL, Sos. Cristianului, nr. 12, Brasov, 500053, tel. 0268506108, office@temad.ro, www.temad.ro