

Această fișă trebuie să fie citită și înțeleasă înainte de utilizarea produsului.

TARBICOL KPA

ADEZIV PENTRU PARCHET



Adeziv rășină alcool pentru toate tipurile de parchet.

DOMENII DE UTILIZARE

Adeziv rășină alcool gata de utilizare, cu priză rapidă destinat montării:
Parchetului mozaic 8mm (NF B54.008)
Parchetului brut până la 10 mm (NF B54.010)
Parchetului în lame de 15 mm (canelură și pană)
Parchetului prelăcuit în uzină
Parchetului vitrificat.
Lemn pe cant.
Substraturi din plută asociate.
Pentru lemn nervurat (carpen, fag) utilizați adezivul nostru poliuretanic din 2 componente.

AVANTAJE

Uscare rapidă.
Putere de prindere ridicată.
Adeziv în soluție fără conținut de apă.
Forță de desprindere ridicată.
Este adecvat pentru utilizarea pe pardoseli prin care se realizează încălzirea.
Timp de cauciucare = 0 min
Timp deschis îndelungat.

CARACTERISTICI TEHNICE

Culoare: bej deschis
Densitate: circa 1,7
Punct de aprindere (NF M07.109) sub 0°C
UȘOR INFLAMABIL
Timp deschis*: circa 20 minute
Deschidere la trafic: minim 24 ore
Renivelare/ vitrificare*: după 4 - 5 zile
Temperatura de utilizare: minim 15 °C
**Timpul deschis și intervalul de uscare depind de temperatură, de umiditatea ambiantă, de porozitatea materialelor și de cantitatea de adeziv aplicată.*

MOD DE PREZENTARE

COD	UNITATE AMBALARE	PCB
022742	Butoi de plastic de 7 kg	
022740	Butoi de plastic de 20 kg	

PUNERE ÎN OPERĂ

SUPORTURI DE BAZĂ

- betoane șlefuite cu finisaj îngrijit
 - șape pe bază de ciment (încorporate sau raportate)
 - șape anhidre (1) (cf.aviz tehnic)
 - pardoseli vechi, parchet nivelat convenabil
 - panouri din particule sau placaj (1)
- (1) *Aplicați amorsa pe bază de solvent Bostik Findley.*

Instrucțiunile noastre se bazează pe investigații amănunțite și pe experiența practică. Având în vedere diversitatea largă a materialelor și a condițiilor în care sunt folosite produsele noastre, nu ne putem asuma responsabilitatea asupra rezultatelor obținute și/ sau pagubelor produse de utilizarea produselor. Totuși, Departamentul Service vă stă la dispoziție pentru informații suplimentare legate de folosirea produselor.

PREGĂTIREA SUPORTURILOR

Suporturile trebuie să fie rezistente, uscate, curate, șterse de praf, plane și fără urme de produse grase.

Suportul trebuie să fie conform regulilor profesionale CSTB: DTU sau CPT.

Dalele din beton sau șapele din ciment trebuie să fie tratate cu produsele noastre de acoperire pentru netezire.

Dacă suportul nu prezintă gradul de umiditate cerut, utilizați bariera noastră împotriva umidității EPONAL 336 (aviz tehnic nr. 12/02-1324).

Aplicarea adezivului

Cu ajutorul unei spatule crestate nr. 4 (sau a unei spatule B3), distribuiți adezivul pe suport prin aplicare simplă.

În general parchetul se aplică pe benzi de 1 m care se întind și se bat înainte de lipirea și pozarea unei noi benzi ș.a.m.d.

Lamelele sau elementele de parchet sunt oprite la 5-8 mm de pereți (rosturi de dilatare periferică).

Aceste rosturi vor fi acoperite cu plinte.

La fiecare 10 - 15 m², refixați lamele sau panourile între ele.

Renivelarea se va efectua numai după lucrările de vopsitorie.

REMARCI DIVERSE

Citiți cu atenție instrucțiunile fabricantului de parchet și respectați cu strictețe recomandările acestuia din urmă.

După fiecare utilizare a adezivului închideți bine ambalajul pentru a evita formarea pojghiței la suprafață.

Uneltele și petele proaspete se curăță cu solventul nostru Bostik (sau cu acetona).

Nu suprapuneți mai mult de o paletă peste alta.

CONSUM

800 la 900 g/m²

PĂSTRARE

1 an maxim în ambalajul original nedeschis, conservat între +10°C și +30°C.

SECURITATE

Clei ușor inflamabil, aerisiți și ventilați încăperile, nu fumați.

A nu se lăsa la îndemâna copiilor și ferii de accesul animalelor.

A nu inhala vaporii.

Evitați acumularea de sarcini electrostatice.

Evitați aplicarea de protecții etanșe pe parchetul recent lipit.

Pentru mai multe detalii consultați fișa cu datele de securitate pe pagina

www.quick-fds.com sau solicitați-ne o copie prin fax.

Recomandările de utilizare sunt definite prin raportarea la standardele medii de utilizare. Acestea trebuie respectate obligatoriu, dar nu exclud încercările prealabile, în special în cazul primei utilizări și/ sau în caz de trăsături particulare ale stratului suport, ale șantierului sau ale mediului. Consultați fișele noastre de date de securitate pentru măsurile de precauție în utilizare.



Bostik SA - Département Construction - 253 Avenue du Président Wilson - 93211 La Plaine Saint Denis Cedex, Fax Dept. Tehnic: 01 64 42 16 67 - www.bostik.fr

Instrucțiunile noastre se bazează pe investigații amănunțite și pe experiența practică. Având în vedere diversitatea largă a materialelor și a condițiilor în care sunt folosite produsele noastre, nu ne putem asuma responsabilitatea asupra rezultatelor obținute și/ sau pagubelor produse de utilizarea produselor. Totuși, Departamentul Service vă stă la dispoziție pentru informații suplimentare legate de folosirea produselor.

SC TEMAD CO SRL, Șos. Cristianului, nr. 12, Brașov, 500053, tel. 0268506108, office@temad.ro, www.temad.ro